Produktdatenblatt

Druckdatum: 05.08.2010 überarbeitet am: 22.07.2010

ORTNER Haftmörtel creme
Körnung: 0 – 1,2 mm

Produkteigenschaften

Der ORTNER Haftmörtel creme 0-1,2 mm ist ein hydraulisch rasch abbindender, weißer Versetz-, Putz- und Fugenmörtel, speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus. Geeignet für die Verarbeitung von Keramik- und Schamotteerzeugnissen in temperaturbelasteten Bereichen bis 1.000 °C.

Anwendung

- Versetzen von keramischen Ofenkacheln, Hafner- und GussSchamotten sowie Kamin-Leichtbauteilen
- Verfüllung der Kachelsteg-Zwischenräume und
- Verfugen von keramischen Flächen
- Vorfertigung von Keramik- und Schamotte-Elementen zu Baugruppen
- Kitten, Ausgleichen, Verspachteln und Verputzen bis max. 50 mm Stärke
- Modellieren von Simsen und Strukturen
- Mauerungen mit rascher statischer Festigkeit
- Verputzen von Oberflächen (beachten Sie stets die Richtlinien für den Verputzaufbau)

Technische Daten

Größtkorn	1,2 mm
Wasserbedarf	ca. 0,26 l/kg
Anwendungstemperatur	max. 1000 °C
Verbrauch pro mm Auftrag	ca.1,3 kg/m²

Ortner GmbH
Hürmer Straße 36, A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707
F +43 (0) 2754 / 2708

office@ortner-cc.at, www.ortner-cc.at

Produktdatenblatt

Druckdatum: 05.08.2010 überarbeitet am: 22.07.2010

Verarbeitung

Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mittels Spachtel oder Kelle mit sauberem Leitungswasser in anwendungsspezifischer Konsistenz einstellen und binnen 20 Minuten verarbeiten, bei großflächigem Auftrag Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, sumpfen lassen und anschließend ebenfalls zügig verarbeiten. Warmes Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie starke Wärmeeinwirkung. Der Auftrag der Mörtelmasse hat stets auf beiden in Kontakt tretenden Flächen zu erfolgen. Bereits angehärteten Mörtel nicht nochmals aufrühren sondern mit dem Bauschutt entsorgen! Mittels der Einstellflüssigkeit kann die Abbindezeit bis 35 Minuten verzögert werden.

Wichtige Hinweise

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- bei Nass-Schnitten Schlämme entfernen und Restfeuchtigkeit ablüften lassen
- ein Vornässen des Materials ist nicht erforderlich: so wenig Wasser als möglich einbringen
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten
- Verputzaufbau laut Leitfaden ausführen
- Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen
- produktspezifische Angaben hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Arbeitsschutz, Reinigung und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen

Lagerung

ORTNER Haftmörtel creme muss original verschlossen kühl und trocken gelagert werden. Bei einwandfreier Lagerung über 0 °C kann eine Lagerzeit von 24 Monaten gewährleistet werden.

Gewährleistung

Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Die Richtlinien hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf Versuchen in unserem Werkslabor. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie immer auch gearteten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben.
Farbabweichungen und Rezepturverbesserungen vorbehalten. Abgabe nur an Ofenbau-Fachbetriebe.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
Mit der Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

Ortner GmbH
Hürmer Straße 36, A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707
F +43 (0) 2754 / 2708

office@ortner-cc.at, www.ortner-cc.at