Produktdatenblatt

Druckdatum: 05.08.2010 überarbeitet am: 22.07.2010

Reparaturmörtel
Körnung: fein, mittel, grob

Produkteigenschaften

Der ORTNER Reparaturmörtel ist ein, mittels einer Flüssigkomponente, chemisch abbindender Mörtel für Anwendungstemperaturen bis 1700°C. Er eignet sich bestens für rasche und dauerhafte Reparaturen in Brennräumen.
2 Stunden nach dem Auftragen des Mörtels kann die Feuerung wieder betrieben werden. Der erste Aufheizvorgang sollte dabei verzögert erfolgen.

Technische Daten

Anwendungstemperatur	max. 1700 °C
Art der Abbindung	chemisch
Auftragsstärke	max. 15 mm

Verarbeitung

Mischen sie grundsätzlich die Trockenmasse unter die Aktivierungsflüssigkeit, niemals umgekehrt.
Rühren Sie jeweils nicht mehr Material, als innerhalb von 20 – 30 Minuten verarbeitet werden kann, an. Stellen Sie mit der Menge der Flüssigkomponente (variiert bei den unterschiedlichen Körnungen) die gewünschte Konsistenz ein.
Höhere Umgebungstemperaturen ergeben kürzere Abbindezeit und niedrige ergeben längere Abbindezeit. Bereits angehärteten Mörtel nicht nochmals aufrühren sondern als Bauschutt entsorgen!

Wichtige Hinweise

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- kein Vornässen des Materials
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten
- da die Anmachflüssigkeit Phosphorsäure enthält, sind während des gesamten Verarbeitungsprozesses geeignete Schutzhandschuhe und Augenschutz zu verwenden
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise auf der Verpackung der flüssigen Komponente (VORSICHT: Das Produkt ist stark ÄTZEND!)

Ortner GmbH
Hürmer Straße 36, A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707
F +43 (0) 2754 / 2708

office@ortner-cc.at, www.ortner-cc.at

Produktdatenblatt

Druckdatum: 05.08.2010 überarbeitet am: 22.07.2010

- produktspezifische Angaben hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Arbeitsschutz, Reinigung und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen

Lagerung

ORTNER Reparaturmörtel muss original verschlossen kühl und trocken gelagert werden. Bei einwandfreier Lagerung über 0 °C kann eine Lagerzeit von 24 Monaten gewährleistet werden.

Gewährleistung

Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Die Richtlinien hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf Versuchen in unserem Werkslabor. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie immer auch gearteten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben.
Farbabweichungen und Rezepturverbesserungen vorbehalten. Abgabe nur an Ofenbau-Fachbetriebe.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
Mit der Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

Ortner GmbH
Hürmer Straße 36, A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707
F +43 (0) 2754 / 2708

office@ortner-cc.at, www.ortner-cc.at