



Produktdatenblatt

Druckdatum: 21.07.2015

überarbeitet am: 04.08.2011

Feuermörtel

Körnung: 0 - 1,2 mm

Produkteigenschaften

Der Feuermörtel ist ein pulverförmiger chemisch abbindender Reparaturmörtel.

Anwendung

Er ist geeignet für rasche Ausbesserungen und dauerhafte Reparaturen von schadhaften Stellen in Feuerräumen bei Temperaturen bis 1200 °C.

Verarbeitung

Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mittels Spachtel oder Kelle mit sauberem Leitungswasser in anwendungsspezifischer Konsistenz einstellen und binnen 30 Minuten mittels einer Spachtel auf die auszubessernde Stelle aufbringen. Warmes Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie starke Wärmeeinwirkung. Bereits angehärteten Mörtel nicht nochmals aufrühren sondern als Bauschutt entsorgen!

Der Untergrund muss trocken, fest (Vorsicht bei stark ermüdeten Feuerraumteilen), tragfähig, formstabil und frei von Staub (Asche, Ruß) sein.

HINWEIS:

Den Ofen frühestens nach 4 Stunden in Betrieb nehmen, das erste Aufheizen soll langsam und mit einer geringen Holzmenge erfolgen.

Bei stark ermüdeten Feuerraumteilen kann eine Reparatur nicht mehr durchgeführt werden. Wenden Sie sich für den Austausch derer an eine fachkundige Person.

Wichtige Hinweise

Ortner GmbH
Hürmer Straße 36, A-3382 Loosdorf/Melk
T +43 (0) 2754 / 2707
F +43 (0) 2754 / 2708
office@ortner-cc.at, www.ortner-cc.at



Produktdatenblatt

Druckdatum: 21.07.2015

überarbeitet am: 04.08.2011

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- ein Vornässen des Materials ist nicht erforderlich, so wenig Wasser als möglich einbringen
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten
- produktspezifische Angaben hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Arbeitsschutz, Reinigung und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen

Lagerung

Feuermörtel muss original verschlossen kühl und trocken gelagert werden. Bei einwandfreier Lagerung über 0 °C kann eine Lagerzeit von 24 Monaten gewährleistet werden.

Gewährleistung

Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Die Richtlinien hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf Versuchen in unserem Werkslabor. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie immer auch gearteten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben.

Farbabweichungen und Rezepturverbesserungen vorbehalten. Abgabe nur an Ofenbau-Fachbetriebe.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Mit der Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

Ortner GmbH
Hürmer Straße 36, A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707
F +43 (0) 2754 / 2708

office@ortner-cc.at, www.ortner-cc.at