

Stand: 2012

---

## ORTNER Glattspachtelmasse 0-0,02 mm

### Produkteigenschaften

---

Die ORTNER Glattspachtelmasse 0-0,02 mm ist eine ultrafeine, hydraulisch abbindende, naturweiße Spachtelmasse, speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofen-Baus.

### Anwendung

---

- schichtweises Verputzen im Dünnschichtverfahren bis max. 2 mm Stärke

### Technische Daten

---

Größtkorn	0,02 mm
Wasserbedarf	ca. 0,4 l/kg
Anwendungstemperatur	max. 150 °C
Verbrauch pro mm Auftrag	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup>
Topfzeit	30 Minuten

1

### Verarbeitung

---

Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mit Spachtel oder Kelle in sauberem Leitungswasser cremig-konsistent anrühren und unmittelbar aufbringen, bei großflächigem Auftrag Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, sumpfen lassen und anschließend binnen 30 Minuten verarbeiten.

Warmes Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie starke Wärmeeinwirkung. Bereits angehärteten Mörtel nicht nochmals aufrühren sondern als Bauschutt entsorgen!

### Wichtige Hinweise

---

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: so wenig Wasser als möglich einbringen
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten



- Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen
- produktspezifische Angaben hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Arbeitsschutz, Reinigung und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen

## Lagerung

---

ORTNER Glattspachtelmasse muss original verschlossen, kühl und trocken gelagert werden. Bei einwandfreier Lagerung über 0 °C kann eine Lagerzeit von 24 Monaten gewährleistet werden.

## Gewährleistung

---

Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Die Richtlinien hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf Versuchen in unserem Werkslabor. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie immer auch gearteten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben.

Farbabweichungen und Rezepturverbesserungen vorbehalten. Abgabe nur an Ofenbau-Fachbetriebe.

2

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Mit der Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.